

Aluminium

Mittlere Abweichungen zum Zugversuch

Gusslegierungen:

Mittelwert Abweichung $R_{p0,2}^l$:	4,0%	Mittelwert Abweichung R_m^l :	5,3%
Standardabweichung $R_{p0,2}^l$:	5,0%	Standardabweichung R_m^l :	6,4%
95,5%-Konfidenzintervall:	10,1%	95,5%-Konfidenzintervall:	12,8%

Knetlegierungen:

Mittelwert Abweichung $R_{p0,2}^l$:	6,9%	Mittelwert Abweichung R_m^l :	3,8%
Standardabweichung $R_{p0,2}^l$:	9,3%	Standardabweichung R_m^l :	4,9%
95,5%-Konfidenzintervall:	18,5%	95,5%-Konfidenzintervall:	9,8%